

製品の種類と荷姿

用途	商品名	内容	荷姿
プライマー	パイオニヤシーラー#100	コンクリート・モルタル・合板用一液型ウレタン樹脂塗料	14kg, 3.5kg
	パイオニヤシーラー#150	コンクリート・モルタル・サイディング・合板用一液型ウレタン樹脂塗料	14kg, 3.5kg
	ポリキュートP-8355N	鉄部用三液型ビニルエステル樹脂(促進剤6%・硬化剤使用)	15kg, 3.5kg
FRP防水トップコート塗り替え用プライマー	リメイクプライマー605Z	一液型特殊変性ウレタン樹脂塗料	14kg, 3.5kg
FRPライニング用樹脂(中塗・下塗兼用)	ポリキュートPC-640FXT (S:夏用、M:春秋用、W:冬用)	二液型弾性ポリエステル樹脂(硬化剤使用)	20kg
	ポリキュートP-2 (S:夏用、M:春秋用、W:冬用、WW:真冬用)	二液型弾性ポリエステル樹脂(硬化剤使用)	20kg
	ポリキュートPC-660FX (S:夏用、M:春秋用、W:冬用)	二液型弾性ポリエステル樹脂(硬化剤使用)	20kg
FRPライニング用樹脂(浴室工法専用)	ポリキュートPC-750TN (S:夏用、M:春秋用、W:冬用)	二液型ポリエステル樹脂(硬化剤使用) 耐水・耐熱性	19kg
FRPライニング用樹脂(非露出工法専用)	ポリキュートPC-701N (S:夏用、M:春秋用、W:冬用)	二液型ビニルエステル樹脂(硬化剤使用) 耐蝕性	15kg
上塗	防水トップコートPC-855TP (フラットタイプ) 防水トップコートPC-855TP-NS (骨材入りノンスリップタイプ) (SS:真夏用、S:夏用、M:春秋用、W:冬用)	二液型特殊ポリエステル樹脂塗料(硬化剤使用) 色:FPグレー、FPダークグレー FPグリーン、FPモスグリーン	20kg, 4kg
	防水トップコートPC-008TP (フラットタイプ) 防水トップコートPC-008TP-NS (骨材入りノンスリップタイプ) (SS:真夏用、S:夏用、M:春秋用、W:冬用)	防火仕様専用トップコート 二液型特殊ポリエステル樹脂塗料(硬化剤使用) 色:FPグレー、FPダークグレー FPグリーン、FPモスグリーン	20kg, 4kg
	防水トップコートPC-009TP (フラットタイプ) 防水トップコートPC-009TP-NS (骨材入りノンスリップタイプ) (SS:真夏用、S:夏用、M:春秋用、W:冬用)	FRP防水遮熱トップコート 二液型特殊ポリエステル樹脂塗料(硬化剤使用) 色:遮熱グレー ※受注生産品	20kg, 4kg
	ゲルコートトップPC-850TP (フラットタイプ) ゲルコートトップPC-850TP-NS (骨材入りノンスリップタイプ) (S:夏用、M:春秋用、W:冬用)	浴室工法専用トップコート 二液型特殊ポリエステル樹脂塗料(硬化剤使用) 色:日塗工色 ※受注生産品	20kg, 4kg
パテ	QコートパテE	二液型特殊ポリエステル樹脂塗料(硬化剤使用)	19kg, 4kg
着色剤	ポリ着色剤 Q81039グレー ポリ着色剤 Q81385ダークグレー ポリ着色剤 Q60780グリーン ポリ着色剤 Q60779モスグリーン	ポリキュート樹脂専用着色顔料	10kg, 4kg 1kg
空気乾燥剤	パラフィン (S:夏用、M:春秋用、W:冬用)	パラフィン溶液	3.4kg, 0.9kg
促進剤	促進剤6% 促進剤KM	コバルト系促進剤 アニリン系促進剤	0.9kg, 3.5kg, 17kg 0.9kg, 3.5kg
硬化剤	カヤメック(各種) パーメック(各種)	メチルエチルケトンパーオキサイド55%溶液	5kg×2/ケース 1kg×10/ケース
補強材 (チョップドストランドマット)	ガラスマット#450 ガラスマット#450	1,000mm中×64m/両耳付(両耳ほぐし) 1,040mm中×64m/片耳付(片耳ほぐし)	30kg/巻 30kg/巻
	ガラスマット#380 ガラスマット#380	1,000mm中×76m/両耳付(両耳ほぐし) 1,040mm中×76m/片耳付(片耳ほぐし)	30kg/巻 30kg/巻

用途	商品名	内容	荷姿
断熱材 (ポリスチレンフォーム) ※断熱材メーカーにより 商品名・梱包数量は異 なります ※規格・密度20kg/m ³ 以上 (JIS A9511)	D10-15 D15-20 D20-25 D25-30 D30-40 (勾配1/100) D40-50 (勾配1/100) D30-50 (勾配1/50) D50-70 (勾配1/50) D20	910×910×10/15(勾配断熱材 排水用) 910×910×15/20(勾配断熱材 排水用) 910×910×20/25(勾配断熱材 排水用) 910×910×25/30(勾配断熱材 排水用) 910×910×30/40(勾配断熱材 平場用) 910×910×40/50(勾配断熱材 平場用) 910×910×30/50(勾配断熱材 平場用) 910×910×50/70(勾配断熱材 平場用) 910×1820×20(平板)	単位(mm)
断熱保護材 日東電工(株) 製品	SPV-AM-500	300mm×100m 500mm×100m 1020mm×100m 1250mm×100m	8本/ケース 4本/ケース 2本/ケース 2本/ケース
通気緩衝シート (改質アスファルト系自 着通気緩衝シート)	FPシート	1040mm巾×15m	18kg/巻
ジョイントテープ	FPラップテープ(アクリル系粘着材)	30mm巾×50m	40巻/ケース
端末処理テープ	FP端末テープ(ブチル系粘着材)	75mm巾×25m	16巻/ケース
メカニカルアンカー (機械固定の場合に使用)	メカニカルアンカー40 メカニカルアンカー70	寸法 つば直径30mm 長さ40mm 寸法 つば直径30mm 長さ70mm ※アンカーピン、プレート型	
目地テープ (不織布付き非加硫ブチ ルゴムテープ) 金生建材工業(株)製品	キンセイテープK50 キンセイテープK75 キンセイテープK100	50mm巾×20m 75mm巾×20m 100mm巾×20m	24巻/ケース 12巻/ケース 12巻/ケース
FRPドレンステンレス ストレーナ (株)山装 製品 ※詳細はカタログ参照	ダモFRPドレン 各種 ダモオーバーフロー管 各種 ダモステンレス脱気筒フラット ダモステンレス脱気筒プラススリー	ドレン・ストレーナ各種 OF目皿ストレーナ・OFカバー 脱気筒フラット 脱気筒プラススリー(通気緩衝シートに適用)	10個/ケース 5個/ケース 2個/ケース 2個/ケース
ローラー	FRP積層ローラー 鉄脱泡ローラー スパイラル脱泡ローラー	羊毛燃糸を使い、樹脂含みの良い積層用FRPローラー 鉄ローラー表面をネジ型に切り込みした鉄脱泡ローラー 腰の強い豚毛を使用し、脱泡効果を高めた脱泡ローラー	-

基本物性

機械的強度

項目	製品名	PC-640FXT		P-2		PC-660FX		PC-750TN		PC-701N	
		注型板	積層板	注型板	積層板	注型板	積層板	注型板	積層板	注型板	積層板
曲げ強さ	MPa	46	220	38	201	37	203	103	166	136	220
曲げ弾性率	MPa	1470	5180	966	5149	1060	5180	7455	13013	3336	6959
引張強さ	MPa	23	104	21	250	22	101	37	101	82	130
伸び率	%	41	-	30	-	55	-	1.1	-	6	-

※注型板：アフターキュアー110℃・2時間 積層板：アフターキュアー40℃・16時間、ガラス含有率30±3wt%

※測定値であり保証値ではありません。

オートグラフ物性試験機 (弾性ポリエステル)の測定

