

UR-201

特徴

UR-201は、刷毛塗りタイプのスチロールコーティング用
2液性ウレタンコーティング材原液です。

物性表

項目		UR-201	備考
粘度 (mPa·s)	A液	20000	23℃
	B液	140	25℃
比重 (23℃)	A液	1.16	
	B液	1.22	
混合比	A : B	100 : 50	重量比
ゲルタイム(分)	23℃	9	
硬さ	(タイプD)	60	JIS K 7125
引張強さ (MPa)		18.0	JIS K 7113 スピート 10mm/min
伸び (%)		45	

- ・本資料のデータは記載された条件下で得られた測定値の代表例であり、適用結果を保証するものではありません。
- ・取り扱いにつきましては、当社発行のMSDS(製品安全データシート)をご活用下さい。
- ・品名、仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。